



AQUADUR PRIMER® פריימר אקוודור

שם החומר	פריימר אקוודור
אריזה	4 ק"ג, 20 ק"ג
ייעוד	משמש כשכבת פריימר למשטחי בטון, מתכת, אסבסט, אבן וכו' משמש כחומר מקשר למערכות אפוקסיות ופוליאוריתניות
הוראות יישום	- יש לנקות את המשטח. - להסיר שומנים, שכבות רופפות. - ליצור משטח אחיד וקשיח. - ערבב את שני הרכיבים A+B כ- 3-4 דקות - לאחר קבלת תערובת אחידה בגוון חלבי, יש לדלל במים בשיעור של 30% עד לקבלת תערובת אחידה. - בטמפ' גבוהה יש להרטיב את משטח הבטון קלות לפני יישום האקוודור. - למרוח שכבה אחידה בכמות של 100-300 גרם למ"ר. - יש ליישם את החומר באמצעות רולר, מברשת, אייר ליס.
המלצת יצרן	לא ליישם כשהטמפרטורה מתחת ל 10c יישום מערכת היפרדסמו ע"ג הפריימר לאחר כ- 6 שעות ייבוש מלא 7 ימים.
חיי מדף	12 חודשים באריזה מקורית בטמפרטורה של 5-25 מעלות צלסיוס במקום יבש. לאחר פתיחה לסגור בצורה הרמטית.
הוראות בטיחות	יש להשתמש בכפפות, מסכת הגנה ולבוש הגנה. להרחיק מהישג ידם של ילדים במקרים של חוסר וודאות יש להיוועץ ביועצי החברה. במקרה של מגע עם רקמות ריריות (עניים, פה, לשון וכו') יש לשטוף עם הרבה מים ולהיוועץ עם רופא.
	כל האמור בדף זה הנו לצורך מידע בלבד ואין לראותו כמפרט ביצוע. לכל אלמנט יש לקבל הוראות יישום מתאימות מהיועצים של החברה או יועצי האיטום בפרויקט